

Gummi-Bahnenware T980



<i>Artikelnummer</i>	9T9808
<i>Stärke</i>	8 mm
<i>Abmessungen</i>	8m x 1,25m
<i>Mengeneinheit</i>	Rollen a 10 m ²
<i>Gewicht / Mengeneinheit (kg)</i>	Ca. 95 kg
<i>Materialdichte</i>	980 kg/m ³
<i>Farbe(n)</i>	schwarz-grau (lieferbar ab 1 Rolle)
<i>Farbe(n)</i>	schwarz-rot, schwarz-grün, schwarz-blau, schwarz-erdgelb – jeweils ab 100 m ² lieferbar
<i>Material</i>	Recycling Gummigranulat und EPDM Granulat, farbig, PU gebunden
<i>Maßtoleranzen</i>	Länge und Breite +/- 1,5%, Stärke +/-5%
<i>Reißfestigkeit</i>	>1,5 (nach DIN 53455)
<i>Kraftabbau</i>	ca. 14%
<i>Temperaturbeständigkeit</i>	-30 bis +80°C
<i>Längenausdehnungskoeffizient</i>	23,1*10 ⁻⁵ /°C +3,4% (nach DIN 53752)
<i>Wärmeleitfähigkeit</i>	0,17W/(mK) EN 12667
<i>Brandverhalten</i>	E _{fl} normal entflammbar, B2) EN 13501
<i>Trittschallverbesserung</i>	Ca. 18 dB (konstruktionsabhängig)
<i>Rutschhemmung</i>	R10 (DIN 51130); Gleitreibungskoeffizient μ 0,57 EN 13893
<i>Elektrische Eigenschaften</i>	-0,7 kV (antistatisch)
<i>Wasserdampfdiffusion</i>	dampfdurchlässig
<i>Chem. Verhalten</i>	Resistent gegen Wasser, zahlreiche verdünnte Säuren und Laugen; chemisch neutral, UV-beständig. EN 423
<i>Verlegung</i>	Verlegung einzelner Bahnen ohne Klebstoff-Fixierung: Rollen für min. 24 auslegen (akklimatisieren) und störrische Rollenenden gegenrollen / evt. Beschweren. Nahtstellen mit einem doppelseitigen Klebeband fixieren. Abstand zur Wand einhalten, da Material sich ausdehnen kann. Vollflächige Verlegung: Wenden Sie sich an einen Bodenverlege-Fachbetrieb. Siehe gesonderte Verlegeanleitung für Gummibahnen auf Gummigranulat-Basis.
<i>Klebstoffe (z.B.)</i>	SIKA (SikaBond T8, T45, T52FC, T54FC, T55), Klebag (KlebaPUR PU 900), Wakol (PU 270), Uzin Tyro (UZIN-KR 421), Thomsit K188E,
<i>Verlegeband</i>	Wiederaufnehmbares Verlegeband: z.B. D-Tack Extra-Lay
<i>Oberflächenbeschichtung</i>	Längere Farbintensität, einen seidenmatten Glanz und eine bessere Reinigungsleistung erreichen Sie durch den Einsatz von z.B. RZ Turbo Protect Plus